



Ficha Técnica Matlin Mateante Universal



Características

Producto auxiliar diseñado para disminuir el brillo sin modificar el color, la resistencia de la película ni el secado.

Color

Blanco

Usos

Mateante.

Aplicación

Homogeneizar en forma enérgica con el envase tapado antes de usar. Incorporar y mezclar la dosis a una pequeña porción del producto seleccionado.

Luego agregar el resto del producto a matear. Verificar que no quede mateante en el fondo del envase.

Utilizar 100cm³ por litro para satinar y 200cm³ por litro para matear.

En plastificantes para pisos agregar solamente 100cm³ por litro, **EL EXCESO DE MATEANTE DISMINUYE LA DUREZA DE LOS POLIURETANOS, Y POR LO TANTO SU DURACIÓN Y RESISTENCIA AL TRÁNSITO.**

Mezclar con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir de acuerdo al método de aplicación elegido para la aplicación del producto mateado.

Las herramientas se limpian con **Diluyente PUR Paclín** antes de que seque el material.

Presentaciones

100 y 500 cm³.

Recomendaciones

¡Es un producto inflamable!

Evitar contacto del producto con agua o humedad ambiente.

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños.

Mantener alejado del calor superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y



Ficha Técnica Matlin Mateante Universal

otras fuentes de ignición. No fumar.

No pintar durante las horas en que el sol calienta mucho la superficie para evitar la evaporación acelerada del solvente.

Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir.

En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Para más información descargue la ficha de seguridad del producto.

Ficha Técnica Matlin

Aspecto	Algo viscoso
Olor	Característico
Dilución	No se diluye
Densidad (25° C)	0,97 g/cm ³
Rendimiento	100 cm ³ por litro para satinar 200 cm ³ por litro para matear
Inflamable	Sí, 3° Clase